

обозначение марки	плотность, г/см³	узел	рабочая среда	условия применения				размер сечения. мм				
								ГОСТ 5152-84			ТУ 2572-041-00149386-2002	
				рН	t°, C	Р,МПа	S скольжения, м/с	сквозное плетение	с однослойным оплетением сердечника	многослойное плетение	с однослойным оплетением сердечника	многослойное плетение
АПР-31 асбестовая с латунной проволокой, пропитанная жировым антифрикционным составом на основе нефтяных экстрактов, графитированная	не менее 1.2	арматура	нейтральные и агрессивные жидкие и газообразные среды, пар	3-10	от -70 до +200	32	2	4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, (13), 14	5, 6, 7, 8, 10, 12, (13), 14	16, 18, (19), 20, 22, 25, 28, 30, 32, (35), 38, 42, 45, 50	9, 15	24, 26, 36, 40, 55, 60
			нефтепродукты		от -30 до +300	2						
		насосы центробежные	нейтральные и агрессивные жидкие среды, нефтепродукты		210	2.5	15					
		насосы поршневые				4.5	2					