

* Приведённые выше характеристики товара носят исключительно информационный характер и не являются публичной офертой, определенной п.2 ст. 437 ГК РФ. Подробнее Вас проконсультируют сотрудники отдела продаж.

обозначение марки	плотность, г/см³	узел	рабочая среда	условия применения				размер сечения, мм			
				pH	t°, C	Р,МПа	S скольжения, м/с	ГОСТ 5152-84		ГОСТ 2572-041-00149386-2002	
								с однослойным оплетением сердечника	многослойное плетение	с однослойным оплетением сердечника	многослойное плетение
ACC асбестовая, с сердечником из стеклоровинга, сухая	не менее 0.7	арматура	нейтральные и агрессивные жидкие и газообразные среды	5-14	400	4.5	2	4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, (13), 14, 16, 18, (19), 20, 22, 25, 28	22, 25, 28, 30, 32, (35), 38, 42, 45, 50	9, 15, 24,26	24, 26, 36, 40, 55, 60
			аммиак жидкий и газообразный		от -70 до +150						
		неподвижные соединения аппаратов	газообразные среды		600	1	-----				