

обозначение марки	плотность, г/см³	узел	рабочая среда	условия применения				размер сечения. мм	
								ГОСТ 5152-84	
				рН	t°, C	P, МПа	S скольжения, м/с	с однослойным оплетением сердечника	многослойное плетение
ПАФС полипропиленовая с асбестовым сердечником, пропитанная суспензией фторопласта со слюдой	не менее 1.0	плунжерные насосы	углеаммониевые соли, бутиловые спирты	0-14	160	32	5	6, 7, 8	10, 12, 13, 14, 16
		центробежные насосы	жидкие и газообразные нефтепродукты и агрессивные среды		70	0.2	15		