

обозначение марки	плотность, г/см³	узел	рабочая среда	условия применения				размер сечения. мм			
				pH	t°, C	Р,МПа	S скольжения, м/с	ТУ 2573-076-00149386-2011			
								сквозное плетение	с односпойным оплетением сердечника	многослойное плетение	диагональное плетение
ЛС лубяная, сухая	не менее 0.4	арматура	воздух, инертные газы, нефтяное светлое топливо, промышленная вода, водяной пар, минеральные масла, углеводороды	6-10	от -40 до +130	16	2	4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, (13), 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 24, (25), 26, 28	4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, (13), 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 24, (25), 26, 28	16, 18, (19), 20, 22, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 35, 36, 38, 40, 42, 45, 50, 55, 60	8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32
			жидкий и газообразный аммиак		от -40 до +100						